

# Trip Trap Bodenpflege im Objektbereich



Gerade im stark frequentierten und öffentlichen Bereich sind Trip Trap Ölbehandlungen für Holzfußböden sehr leistungsfähig:

- ansprechende, holztypische Optik
- sehr robust
- griffig
- partiell renovierbar

Die Grundbehandlung wird vorzugsweise mit Trip Trap Meisteröl High Solid in natur oder weiß gemäß den Verarbeitungsvorschriften von Trip Trap vorgenommen. Gleichwertig sind alle Oberflächen mit Trip Trap Meisteröl und Trip Trap Colour Öl.

Zur Pflege sind folgende Grundregeln zu beachten:

- richtiges Arbeitsgerät (Kehrsaugmaschine oder für kleine Flächen Tellermaschine mit Pad, 2-Eimer-System für Seife, Swep-Mop)
- richtige Pflegemittel (Meisterseife, Trip Trap Pflegepaste oder Trip Trap Pflegeöl natur/weiß, ggf. Colour Öl)
- keine Mikrofaser!  
Mikrofasern sind lipophil und nehmen dem Holz Fette, die für die Geschmeidigkeit sorgen, weg. Baumwolle ist sehr gut geeignet, da die Pflegesubstanzen im Holz verbleiben.

Die Verarbeitungsanweisungen auf den Gebinden sind zu beachten. Die allgemeinen Hinweise zum Schutz der Oberfläche gegen vorzeitigen Verschleiß gemäß den Empfehlungen des Zentralverbandes Parkett- und Fußbodentechnik, Bonn sind zu befolgen.

## I. Reinigung

- Loser Schmutz und Staub: täglich bzw. nach Bedarf fegen oder staubsaugen
- Flecken: mit einigen Tropfen Meisterseife pur behandeln. Nach einigen Minuten Einwirkzeit mit feuchtem Lappen abwischen.
- Normal verschmutzte Fußböden: wöchentlich, bzw. nach Bedarf den verschmutzten Boden mit Meisterseife feucht, aber nicht zu nass von Hand oder mit Maschine reinigen.

## II. Auffrischung und Renovierung

Den Fußboden mit Trip Trap Intensivreiniger reinigen und trocknen lassen. Anschließend mit Trip Trap Pflegepaste mit einem beigen Superpad oder Trip Trap Pflegeöl mit einem weißen Superpad mit Tellermaschine, auch High Speed, cleanern.

Weiß geölte Böden mit Pflegepaste / -öl in weiß, farbig geölte Oberflächen mit passendem, verdünntem Colour Öl (1:1 mit Ölverdünner) behandeln.

Die Nacharbeiten können auch partiell vorgenommen werden. Geringe Glanzgradunterschiede nach der Ölbehandlung gleichen sich nach der folgenden Reinigung mit Trip Trap Meisterseife aus.

## III. Griffigkeit

Trip Trap Oberflächenbehandlungen bilden bei richtiger Verarbeitung keinen nennenswerten Film auf dem Holz.

Die Rutsicherheit hängt von verschiedenen Faktoren entscheidend ab: Güte und Glätte der mechanischen Holzverarbeitung, Holzart, Verlegemuster, Faserrichtung, Qualität der Ölbehandlung, Pflegemittel und -methode und der Beanspruchung.

Der Gleitreibungswert von R9 (sicher) muß im Einzelfall messtechnisch nachgewiesen werden und kann nicht generell vorausgesetzt werden. Schichtbildende Oberflächenbehandlungen aus Fremdprodukten können die Griffigkeit der geölte Oberfläche wesentlich verändern. Daher empfehlen wir ausschließlich Produkte der Trip Trap Pflegeserie zu verwenden.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Stand der Technik. Im Bedarfsfall Probefläche anlegen.

Alle Rechte vorbehalten · Autor Thomas von Schreitter · F. W. Barth & Co. GmbH · Trip Trap Generalimport DE  
Fuggerstrasse 25 · DE 41352 Korschenbroich · Fax +49 (0) 2161 9955005 · info@triptrap.de · www.triptrap.de